



Art.0938000
SALITEC
Tratamiento Antisalitre

DESCRIPCIÓN: Protector hidrófugo, incoloro no filmógeno y resistente al moho, para proteger las superficies porosas del salitre.

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Extraordinaria protección contra el salitre y todo tipo de eflorescencias.
- Excelente protector hidrófugo.
- Resistente al moho.
- No filmógeno sobre superficies absorbentes.
- Excelente penetración y capacidad de sellado.
- Permite la transpirabilidad del soporte.

USOS RECOMENDADOS: Especialmente indicado como protector antisalitre en los materiales porosos utilizados habitualmente en la construcción como ladrillo, mortero, hormigón, yeso, etc...tanto en interior como en exterior.

PRESENTACIÓN:

Colores: 000 Incoloro

Envases: 0,750 y 4 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad: 1 ± 0.05 gr/cc
Rendimiento: 2 - 6 m²/lts. (Aproximado y según soporte).
Secado: Total: 2-4 horas.
Ph: 13-14

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

Temperatura de aplicación: De 5 a 35° C.

Método de aplicación: Aplicar el producto a una sola mano forzando que el producto penetre en el soporte y eliminando el material sobrante en la superficie del material. En soportes muy absorbentes se puede aplicar otra mano, siempre antes de que seque la primera.

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo.

Dilución: No diluir el producto, se sirve listo al uso.

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua.

Repintado: Repintar entre las 8-24 horas siguientes, antes de que el producto se carbonata totalmente y ejerza todo el poder hidrofugante. Una vez carbonatado, sólo será repintable con productos base disolvente.

Cada soporte es diferente, por lo que se recomienda hacer una pequeña aplicación en una zona poco visible, para asegurar que no aparecen reacciones extrañas ni incompatibilidades entre el producto y el soporte.

Se recomienda repetir el tratamiento a los 2-3 años.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SopORTE sucio: Eliminar la suciedad, polvo, grasa, etc... Si hay resto de salitre eliminarlo con un cepillo. Si el soporte es ladrillo o piedra no caliza se puede limpiar con agua ligeramente ácida y enjuagando posteriormente con abundante agua. Dejar secar un mínimo de 3-4 horas, asegurándose que este lavado no ha generado la extracción de un nuevo salitre.

SopORTE limpio: Aplicar directamente el producto según instrucciones.

PRECAUCIONES

Si se desea dejar como acabado final se debe tener mucha precaución porque un exceso de producto sobrante en la superficie del material puede dar lugar a la aparición de manchas blanquecinas, por lo que se debe asegurar que el material ha absorbido la totalidad del producto.

La alta alcalinidad del producto requiere que se extremen las medidas de seguridad como guantes, gafas, etc...

Proteger los vidrios y superficies metálicas antes de la aplicación del producto.

ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN EN EL ENVASE: Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 1 año en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0º C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: - Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 0

Fecha de edición: Sep.-07

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto.

ALP PINTURAS, S.A. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-Spain)
Tel: 938 494 010 – Fax: 938 405 095 e-mail: comercialp@pinturas-alp.com – <http://www.pinturas-alp.com>